

Kalafonia

Topnik z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie (ISO 9454-1 typ 1131 / J-STD-004 ROL0). Produkt posiada aktywność zbliżoną do pasty lutowniczej. Używana jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym). Zapobiega utlenianiu się złączy oraz eliminuje powstawanie zimnych lutów.

Właściwości fizykochemiczne

Barwa w skali Livibonda	WW
Substancje rozpuszczalne w toluenie	max. 0,05 %
Temperatura mięknięcia	min. 78 °C
Liczba kwasowa	160-190 mg KOH/g
Zawartość popiołu	max. 0,04 %
Liczba jodowa	5-25 gI2/100g
Liczba zmydlania	170-220 mg KOH/g
Zawartość tłuszczów lotnych	max. 2 %

Zastosowanie:

- bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo - ołowiowym;
- używana jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Opakowanie:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
20ml	metalowe pudełko	40	ART.AGT-033
40g	metalowe pudełko	50	ART.AGT-034
100ml	metalowe pudełko	20	ART.AGT-035
500g	torebka strunowa	1	ART.AGT-094
1kg	plastikowe wiaderko	1	ART.AGT-268

Magazynowanie:

Magazynować w szczelnie zamkniętych, oznakowanych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temp. 5-25 °C. Nie magazynować z utleniaczami. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.